

## Table of Contents

<b>Антисептик "Здоровый дом"</b> .....	2
<i>Технические характеристики</i> .....	2
<i>Инструкция по применению</i> .....	2

# Антисептик "Здоровый дом"

Продукт представляет собой средство на алкидной основе для обработки внутренних и наружных деревянных поверхностей. Подходящими для нанесения поверхностями являются: деревянные фасады домов, срубы, садовые строения, заборы, двери, оконные рамы и другие конструкции из дерева, фанеры, ДСП, ДВП. Содержит биоцидные добавки, проникающие в поры древесины и защищающие ее от грибков плесени, гнили, синевы, а также поражения насекомыми-вредителями. Предотвращает растрескивание поверхности. Предохраняет от атмосферных воздействий: ультрафиолетового излучения, влаги, перепадов температуры. После высыхания образует на поверхности матовое полупрозрачное покрытие, сохраняет естественную текстуру дерева.

Изготовитель: [ООО "Лакра-синтез"](#), г. Москва, ул. Новохоловская, 23.

## Технические характеристики

<b>Состав</b>	уайт-спирит, алкидный лак, биоцидные добавки, льняное масло, светопрочные пигменты, специальные добавки.
<b>Расход</b>	
<b>пиленая древесина</b>	5 - 8 м <sup>2</sup> /л
<b>строганная древесина</b>	10 - 14 м <sup>2</sup> /л
<b>Сухой остаток</b>	25 - 27%
<b>Время высыхания</b>	
<b>на ощупь</b>	12 часов
<b>повторное нанесение</b>	24 часа
<b>Условия хранения</b>	-30°C до +30°C
<b>Срок хранения</b>	24 месяца со дня изготовления в плотно закрытой таре

## Инструкция по применению

1. Поверхность, предназначенная для нанесения антисептика должна быть чистой, сухой, свободной от пыли, жира и других разделительных веществ. Остатки старого покрытия удалить при помощи скребка, щетки или шкурки.
2. Температура основания и окружающей среды при проведении окрасочных работ должна быть не ниже +5°C.
3. Антисептик наносится на поверхность с помощью кисти или валика, тампоном или методом распыления на сухую, очищенную поверхность.
4. Перед применением состав, следует тщательно перемешать, разбавлять не рекомендуется. Во время окраски состав необходимо перемешивать каждые 30 минут.
5. Для достижения лучшего результата рекомендуется наносить 2 слоя с интервалом в 24 часа.
6. Использованные инструменты сразу после проведения работ очистить уайт-спиритом.
7. При обработке деревянных поверхностей, подверженных активному механическому воздействию, например, полы, лестницы, перила, скамейки, рекомендуется нанести финишное покрытие лаком.

From:

<https://kibi.ru/> - **КибИ.ру**

Permanent link:

[https://kibi.ru/dom/zdorovyj\\_dom](https://kibi.ru/dom/zdorovyj_dom)

Last update: **2008/12/11 13:01**

